

# ProRox® WM 950

ProRox WM 950 jsou rohože z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí s jednostranně našitým drátěným pletivem. Rohože na pletivu ProRox WM 950 jsou vhodné zejména pro průmyslové izolace, jako jsou vysokotlakové parovody, opravy kolon, kotlů, pecí, kde se tuhé materiály těžko aplikují, a kde jsou vysoké požadavky na tepelnou odolnost izolace.



## Technické parametry

	Vlastnosti výrobku													Norma
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640		
Součinitel tepelné vodivosti	$\lambda$ (W/mK)	0,039	0,045	0,053	0,062	0,072	0,084	0,097	0,112	0,146	0,192	0,213	EN 12667	
Maximální provozní teplota		640 °C											EN 14706	
Třída reakce na oheň		EuroClass A1											EN 13501-1	
Jmenovitá objemová		80 kg/m <sup>3</sup>											EN 1602	
Absorpce vody		WS1 (< 1 kg/m <sup>2</sup> )											EN 1609	
Obsah chloridových iontů		CL10 (≤ 10 ppm)											EN 13468	
Faktor difúzního odporu		$\mu = 1$											EN 14303	
EN 14303 Kód výrobku*		MW EN 14303-T2-ST(+)/640-WS1-CL10											EN 14303	

\* Třída tloušťky deklarovaná při zátěži 1000 Pa

## Dodržování předpisů

Rohože na drátěném pletivu ProRox WM 950 zcela vyhovují požadavkům stanoveným mezinárodně uznávanými normami (EN 14303).

Společnost ROCKWOOL nemá žádnou kontrolu nad návrhem izolace, konstrukcí, provedením, příslušenstvím ani nad aplikačními podmínkami a neručí tedy za užitkové vlastnosti či jakýkoli výsledek instalací obsahujících produkty ROCKWOOL. Celková odpovědnost společnosti ROCKWOOL a dostupné opravné prostředky jsou omezeny obecnými obchodními podmínkami. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky a vyjádřené nebo předpokládané podmínky včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Společnost Rockwool Technical Insulation si vyhrazuje právo kdykoli provést nezbytné změny produktů. Uvedené technické specifikace se tedy mohou změnit.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® a ProRox® jsou registrované ochranné známky společnosti ROCKWOOL International A/S a nemohou být bez předchozího písemného souhlasu používány.