

ProRox® SL 930

ProRox SL 930 jsou polotuhé desky z kamenné vlny. Standardní rozměr: 1000x600 mm v balících.

Použití

Desky ProRox SL 930 jsou určeny pro tepelnou a akustickou izolaci vodorovných a svislých prvků, kde se vyžaduje stabilní izolační výrobek, například: stěny nádrže, akustické panely, s maximální provozní teplotou do 350°C. Jsou vhodné na rovné a mírně zakřivené stěny.



Technické parametry

	Vlastnosti výrobku								Norma
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	
Součinitel tepelné vodivosti	λ (W/mK)	0,040	0,049	0,059	0,070	0,085	0,103	0,122	EN 12667
Maximální provozní teplota		350 °C							EN 14706
Třída reakce na oheň		Euroclass A1							EN 13501-1
Jmenovitá objemová hmotnost		55 kg/m ³							EN 1602
Obsah chloridových iontů		CL10 (≤ 10 ppm)							EN 13468
Absorpce vody		< 1 kg/m ²							EN 1609
Faktor difúzního odporu		$\mu = 1$							EN 14303
Kód výrobku		MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+350-WS1-CL10)							EN 14303

Společnost ROCKWOOL nemá žádnou kontrolu nad návrhem izolace, konstrukcí, provedením, příslušenstvím ani nad aplikačními podmínkami a neručí tedy za užitkové vlastnosti či jakýkoli výsledek instalací obsahujících produkty ROCKWOOL. Celková odpovědnost společnosti ROCKWOOL a dostupné opravné prostředky jsou omezeny obecnými obchodními podmínkami. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky a vyjádřené nebo předpokládané podmínky včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

Společnost Rockwool Technical Insulation si vyhrazuje právo kdykoli provést nezbytné změny produktů. Uvedené technické specifikace se tedy mohou změnit.